

Technische Spezifikationen
technical specifications

JadeBoard® | 910 0640

braun spezial // braun spezial

brown special // brown special

Grammatur Grammage	Dicke Caliper	Biegesteifigkeit Stiffness		Feuchte Moisture
		längs md	quer cd	
g/m ² gsm	mm	mNm		%
<i>DIN EN ISO 536</i>	<i>DIN ISO 534</i>	<i>DIN 53121 (5 °)</i>		<i>DIN ISO 287</i>
350	0,53	44	15	7,5
400	0,59	60	23	7,5
450	0,66	82	32	8,0
500	0,73	107	44	8,0
600	0,90	161	71	8,5
Toleranz Tolerance	Toleranz Tolerance	Toleranz Tolerance		Toleranz Tolerance
± 3 %	± 5 %	- 15 %		± 1 % ¹

Cobb 60 "	<i>DIN EN 20535</i>	Decke top side	40 ± 10 g/m ² gsm
Cobb 60 "	<i>DIN EN 20535</i>	Rücken reverse side	40 ± 10 g/m ² gsm
Prüfklima Testing Climate	<i>ISO 187</i>	23 °C / 50 %	
Einsatzbereiche Usage	Food- und Non-Food-Verpackungen food- and non-food-packaging		
Forstmanagement FSC	FSC® TUEV-COC-000051	auf Anfrage available on request	

Alle Werte beziehen sich auf den Mittelwert einer Lieferung | values standardised to mean value per delivery

¹ Toleranzangabe in Absolutwerten | tolerances in absolut values