

# Technická informácia

21.A.011 | Non - Ink Chemistry| Auxiliaries, Additives

## Pomocné tlačové prostriedky pre konvenčné hárkové ofsetové farby

### Prostriedky pre MGA farby a pre štandardné farby

Nasledovné prostriedky odporúčame pre konvenčné hárkové ofsetové farby. Produkty uvedené nižšie neobsahujú minerálne oleje ani kobalt.

MGA= farby určené pre tlač obalov na potraviny  
Non MGA= štandardné konvenčné ofsetové farby

### Dodatočná informácia

Pomocné tlačové prostriedky majú zvyčajne odporúčené dávkovanie, ktoré nesme byť presiahnuté. Dôkladne kontrolujte miešanie a zabezpečte dôkladnú homogenitu.

Vo všeobecnosti platí, že oleje sa vmiešavajú ťažšie ako pasty.

#### Upozornenie

V prípade, že použijete pomocné tlačové prostriedky pre typ spájadiel, pre ktoré nie sú odporúčené, vlastnosti systému farieb môžu utrpieť významné zmeny a ich použitie pre tlačovú produkciu môžu priniesť kompletné znehodnotenie tlačového výsledku. Vhodnosť položky v zozname je indikovaná bodkou v príslušnom stĺpci pre každý systém spájadiel. Kombináciám, ktoré nie sú vyznačené ako odporúčené, je potrebné sa vyhnúť, pretože zapríčinia stratu celej záruky a zodpovednosti.

Použitie odporúčených pomocných tlačových prostriedkov v tejto technickej informácii pre MGA farby s dodržaním odporúčeného dávkovania, nemá vplyv na ich použitie ako FCM farby (Food Contact Material ink) a bolo vzaté do úvahy v príslušnom Statement of Composition (SoC).

Ohľadom všetkých ďalších vlastností, špeciálne pre tlač obalov na potraviny, prosíme nahliadnite do technických informácií:

16P007 MGA NATURA 5250  
16P043 MGA CORONA 5200  
16P039 MGA LABEL 2100  
15P005 TINKREDIBLE MGA 7000

### Klasifikácia

Karta bezpečnostných údajov: na vyžiadanie

# Technická informácia

21.A.011 | Non - Ink Chemistry| Auxiliaries, Additives



Produkt	Názov produktu	Predajné číslo	Popis	Štandardné farby	MGA NATURA	MGA CORONA	MGA LABEL	TINKREDIBLE MGA	Dávkovanie
<b>INK Active Drier</b>	MGA LABEL INK ACTIVE DRIER	10 ML 5002	Špeciálne sušidlo na zvýšenie rýchlosti oxidačného schnutia	■			■		max 1,5%
<b>Monsun Drier</b>	Monsun Drier	10 T 7266	Sušiacia pasta pre štandardné hárkové ofsetové farby	■					max 1,5%
	MGA LABEL Monsun Drier	10 ML 7267	Sušiacia pasta pre MGA farby				■		max 1,5%
<b>Drier</b>	COFREE Drier	10 T 7780	Tekuté sušidlo pre štandardné hárkové ofsetové farby	■					max 1,5%
	TINKREDIBLE MGA Drier	10 TMA 7770	Tekuté sušidlo pre farby na kovy TINKREDIBLE MGA					■	max 1,5%
	TINKREDIBLE MGA Drier	10 TMA 7771	Tekuté sušidlo pre farby na kovy TINKREDIBLE MGA (biele a pastelové)					■	max 1,5%
<b>Print Oil / Drucköl</b>	Print oil - mineral oil free	10 T 1405	Olej na redukciu ťažnosti a viskozity štandardných hárkových ofsetových farieb	■					max 3%
	MGA NATURA Print Oil	10 MGA 1405P	Olej na redukciu ťažnosti a viskozity MGA NATURA farieb		■				max 3%
	MGA CORONA Print Oil	10 MGA 1405D	Olej na redukciu ťažnosti a viskozity MGA CORONA farieb			■			max 3%
	MGA LABEL Print Oil	10 ML 1405	Olej na redukciu ťažnosti a viskozity MGA LABEL farieb				■		max 3%
	TINKREDIBLE MGA Print Oil	10 TMA 1405	Olej na redukciu ťažnosti a viskozity TINKREDIBLE MGA farieb					■	max 3%
<b>Thioxprint</b>	MGA Thioxprint	10 MGA 9998	Zriedovacia pasta na redukciu ťažnosti štandardných hárkových ofsetových farieb a MGA farieb	■	■	■			max 5%

# Technická informácia

21.A.011 | Non - Ink Chemistry| Auxiliaries, Additives



Produkt	Názov produktu	Predajné číslo	Popis	Štandardné farby	MGA NATURA	MGA CORONA	MGA LABEL	TINKREDIBL E MGA	Dávkovanie
Wax Paste	MGA Wax Paste	10 MGA 4100	Zlepšuje odolnosť voči oteru štandardných hárkových ofsetových farieb a MGA farieb	▪	▪	▪			max 3%
CORONA Paste	CORONA Paste	10 T 3322	Zriedovacia pasta so sušidlom pre štandardné farby	▪					max 5%
Anti-Set-off Paste	Anti-Set-off Paste	10 T 7442	Znižuje riziko obtiahnutia v stohu	▪					max 3%
INKFIT	MGA LABEL INKFIT	10 ML 3303	Oživuje farbu na valcoch. Vhodný pre štandardné hárkové ofsetové farby a MGA LABEL farby	▪			▪		podľa potreby
ANTISKIN	ANTISKIN	10 T 1220	Prostriedok na zabránenie tvorby kože na povrchu farby pre štandardné hárkové ofsetové farby. Aplikácia s rozprašovačom.	▪					podľa potreby
	MGA LABEL ANTISKIN	10 ML 1220	Prostriedok na zabránenie tvorby kože na povrchu farby pre MGA LABEL farby. Aplikácia s rozprašovačom.				▪		podľa potreby
Idling Paste / Leerlaufpaste	Idling Paste / Leerlaufpaste	10 T 7200	Pasta na voľný beh valcov	▪					podľa potreby

Kontaktné adresy ohľadom poradenstva a ďalších informácií nájdete na adrese [www.hubergroup.com](http://www.hubergroup.com). Technická informácia zodpovedá súčasnému stavu našich poznatkov. Má informovať a poradiť. Záruku za správnosť údajov z nej nie je možné odvodzovať. Zmeny, ktoré slúžia pokroku, zostávajú vyhradené